



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RECUBRIMIENTO TIPO CERÁMICA

CERAFLOOR CLEAR es un recubrimiento híbrido (mezcla de orgánico e inorgánico) de alta resistencia a la abrasión, rayado y ataques químicos, agua, ácidos, etc. De bajo olor a solvente, haciéndolo ideal para aplicar en interiores.

USO

Utilizado como pintura anticorrosiva en instalaciones de concreto y como recubrimiento protector en superficies industriales y decorativas



DATOS FÍSICOS

Acabado	Brillante		
Color	Transparente		
Aplicar sobre	Concreto, Mortero		
Componentes	2		
Sólidos por Vol (%)	62%		
Espesor recomendado	50~100µm		
Manos	1~2		
Mix-ratio (peso)	3.5:1 (part A : part B)		
Coats	1~2		
Rendimiento Teórico	6.2m ² /L (@ D.F.T. 100µm) Desperdicio por aplicación e irregularidad en superficies		
Dilusión	5% (por volumen)		
Thinner	SUPPER THINNER 90		
Vida útil almacenaje	12 meses almacenado a 5~35°C		
Empaque	14L [10.89kg/3.11kg], 7L [5.45kg/1.55kg]		
	10°C	20°C	30°C
Seco al tacto (hrs)	5	4	3
Secado(hrs)	24	12	10
Máxima dureza(días)	9	7	4
Pot life(hrs)	90	60	40
Repinte	2~3	1~1	1~2

APLICACIÓN

1. Preparación de Superficie

Elimine de la superficie partículas de cemento, polvo, aceite, humedad u otros contaminantes.

2. Condiciones Ambientales

- Temperatura del aire: 15~35°C
- Temperatura de la superficie: 10~35°C
- Humedad relativa: hasta 80%
- La temperatura de superficie debe estar al menos 3°C por encima del punto de rocío a fin de prevenir condensación de humedad

3. Equipo de Aplicación

Airless, spray, brocha, rodillo

4. Precauciones

- Observar ratio de mezcla y agitarlo uniformemente con agitador eléctrico por 3~5 minutos antes de usar.
(Utilice mezclador eléctrico de al menos 1000RPM, 500W)
- Debido a que el catalizador reacciona con la humedad, toda pintura no utilizada será almacenada en contenedor cerrado en lugar fresco y seco
- Utilice el producto dentro del tiempo de vida útil de mezcla
- Mantener lejos del calor

5. Sistema Modelo:

Primer: Epocoat Primer