

EPOCOAT 1100 TRANSPARENTE

[VER PRODUCTO](#)


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RECUBRIMIENTO TIPO CERÁMICA

EPOCOAT 1100 Transparente, formulado principalmente con resinas epóxicas, es un recubrimiento con excelente resistencia química, abrasión e impacto; libre de solventes con espesor de película fácil de manejar para un acabado impecable.

USO

Usado en interiores de plantas químicas, oficinas, hospitales, laboratorios, showrooms, decoración en general, etc



DATOS FÍSICOS

Acabado	Brillante
Color	Transparente
Aplicar sobre	mortero, concreto
Componentes	2
Mix- ratio (Vol)	parte A : parte B = 3 : 1
Sólidos	96± 3%
Espesor Recomendado	1~ 2mm
Manos	1
Rendimiento Teórico	1.5 L/m ² 1.63 kg/m ² (D.F.T. 1.5mm) Considere desperdicio por aplicación y superficies irregulares
Tiempo Secado(25°C)	48 horas
Pot life(25°C)	20 min
Pot life(25°C)	1~ 3 días
Thinner	No utilizar
Limpieza	EPOCOAT 1000 Thinner
Vida	12 meses (Almacenado a 5~ 35°C)
Empaque	16L(A:B=12L:4L)



APLICACIÓN

1. Preparación de Superficie

Eliminar de la superficie contaminantes como partículas de cemento, polvo, aceite, humedad, etc.

2. Condiciones Ambientales

- Temperatura del aire: 10~35°C
- Temperatura de la superficie: 5~30°C (al menos 3°C por encima del punto de rocío) Humedad Relativa : hasta 80%

3. Equipo de Aplicación

Rastrillo, Llama

4. Precauciones

- Observar ratio de mezcla y agitarlo uniformemente con agitador eléctrico por 3~5 minutos antes de usar.
(Utilice mezclador eléctrico de al menos 1000RPM, 500W)
- Evite contacto con piel y ojos
- Mantenga ventilación adecuada durante la aplicación
- Utilice el producto dentro del tiempo de vida útil de la mezcla (25°C, 20min)
- Utilice espesores no mayor a 2 mm en cada capa
- No utilice Epocoat 1100 si la superficie está caliente
- Si antes del secado definitivo, hubiese contacto con agua, humedad, alcohol; podría haber decoloración, pérdida de brillo, entre otros efectos
- En caso de aplicar Epocoat 1100 en exteriores, la superficie sufrirá amarillamiento
- No mezclar con otras pinturas

5. Sistema Modelo:

Primer: Epocoat Primer