PINTURAS IMPERIAL

EPÓXICO POLIAMIDA

VER PRODUCTO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Tiene un recubrimiento epóxido poliamida de dos componentes. Provee excelente adherencia en varios sustratos como concreto, madera y metal. Destacado performance, resistencia química y mecánica.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia a varios sustratos (concreto, madera, metal)
- Excelente Resistencia química y mecánica

USO

- Top Coat para pisos de concreto (interiores), maquinaria, madera, etc.
- Aplicaciones marinas
- Generadoras Eléctricas
- Plantas de tratamientos de agua (no potable)
- Estructuras de puentes, refinerías, plantas químicas.
- Tanques de almacenamiento

DATOS FÍSICOS

Color	Varios (brillante)
Viscosida (25°C)	68~70KU
Sólidos por Volumen	65~68
Gravedad específica (25°C)	1.27~1.30
Flash point	18°C apro
Vida Almacenamiento (interiores)	12 meses
Espesor Película Seca	40㎛
Rendimiento Teórico	10~12㎡/ℓ
Mixing Ratio	Parte A : Parte B = 3 : 1 (por volumen)
Tiempo Secado	Secado al tacto (20°C) - 2 horas
	Secado dureza (20°C) - 8 horas
	Curado total (20°C) - 7 días
	Repinte (20°C) - Mín.: 10 horas/Máx.: 3 días
	Vida útil de mezcla (20°C) - 6 horas

CONDICIONES AMBIENTALES

- Temperatura: 530°C
- Humedad Relativa: menor a 80%

PINTURAS IMPERIAL

EPÓXICO POLIAMIDA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRIMER

- Primer Epóxido

APLICACIÓN

- Método
- Diluyente
- Ratio Diluyente
- Airless, brocha, rodillo
- Epóxico
- 10~15%

PRECAUCION

- Aplicar sobre primer epóxico en superficie limpia
- Sustrato al menos10°C , a menor temperatura el curado será mucho más lento
- Asegúrese mezclar acorde a indicaciones técnicas y que repose 30 minutos aproximadamente antes de aplicar
- Asegúrese que el producto esté homogenizado antes y durante la aplicación
- Mantenga ventilación adecuada durante su aplicaciónen sitio fresco y bien tapado
- Ligero blasting o lijado podría recomendarse antes de la 2da mano cuando se haya excedido el máximo intervalo de repintado
- Evite contacto con piel y ojos
- Mantener lejos del calor

GARANTIA

Este producto tiene un año de garantía partiendo desde la fecha de elaboración.

Neirasolven Cia. Ltda
Km 9 ½ vía a Daule
Calle Perimetral B y Casuarinas
PBX: 6008112-6008113
Fax: 114304 Ext. 102
Cel: +(593) 097-046-738
Guayaquil - Ecuador

www.pinturasimperial.com
ventas@pinturasimperial.com

PINTURAS IMPERIAL